




























Unlegierte Baustähle EN 10025

EN	DIN	W.-Nr.	Lieferzustand	Farbkennzeichnung
S235JR	RSt 37-2	1.0038		
S275JR	St 44-2	1.0044		
E295	St 50-2	1.0050		
E335	St 60-2	1.0060		
E360	St 70-2	1.0070		
S355J2	St 52-3 U	1.0577		



Unlegierte Vergütungsstähle EN 10083-1

EN	DIN	W.-Nr.	Lieferzustand	Farbkennzeichnung
C22E	Ck 22	1.1151		
nicht mehr genormt	30 Mn 5	1.1165		
C35E	Ck 35	1.1181		
C45E	Ck 45	1.1191		
C60E	Ck 60	1.1221		

Legierte Vergütungsstähle EN 10083-1

EN	DIN	W.-Nr.	Lieferzustand	Farbkennzeichnung
nicht mehr genormt	37 MnSi 5	1.5122		
30CrNiMo8	30 CrNiMo 8	1.6580	geglüht	
30CrNiMo8	30 CrNiMo 8	1.6580	vergütet	
34CrNiMo6	34 CrNiMo 6	1.6582	geglüht	
34CrNiMo6	34 CrNiMo 6	1.6582	vergütet	
35NiCrMoV12-5	WW-Vorschrift	1.6959		
34Cr4	34 Cr 4	1.7033		
41Cr4	41 Cr 4	1.7035		
25CrMo4	25 CrMo 4	1.7218		
34CrMo4	34 CrMo 4	1.7220		
42CrMo4	42 CrMo 4	1.7225	geglüht	
42CrMo4	42 CrMo 4	1.7225	vergütet	
50CrMo4	50 CrMo 4	1.7228		
nicht mehr genormt	30 CrMoV 9	1.7707		
51CrV4	51 CrV 4	1.8159	geglüht	
51CrV4	51 CrV 4	1.8159	vergütet	

Unlegierte Qualitätsstähle EN 10083-2

EN	DIN	W.-Nr.	Lieferzustand	Farbkennzeichnung
nicht mehr genormt	C 15	1.0401		
C22	C 22	1.0402		
C35	C 35	1.0501		
C45	C 45	1.0503		
C60	C 60	1.0601		